

GRANITOS

Características Físico Mecánicas

Peso Específico Aparente	Coefficiente de Absorción	Resistencia Mecánica a la Compresión	Resistencia Mecánica a la Flexión
Bulk specific gravity	Absorption coefficient	Compression Strength	Bending Strength

MATERIAL IMPORTACION	g/cm ³	VOL %	kg/cm ²	kg/cm ²
AMARILLO CAPRI	2,62	0,18	1844	175
AMARILLO FIORITO	2,68	0,21	1060	88
AMARILLO TOPACIO	2,57	0,29	1415	97
AMARILLO VENECIANO	2,62	0,3	1328	78,4
AMAZONITA	2,61	0,6	900	95
AZUL INDIA OSCURO	2,68	0,21	1900	104
BORDEAUX	2,65	21	1578	114
GIALLO ANTICO	2,62	0,18	1844	175
GRAN VIOLET	2,77	0,27	1978	1856
JUPARANA ESTELAR	2,57	0,29	1416	97
JUPARANA GOLDEN	2,57	0,29	1416	97
JUPARANA REAL	2,57	0,29	1416	97
KASHMIR GOLD	2,68	0,38	1578	104
KASHMIR WHITE	2,6	0,4	2085	133
LABRADOR CLARO PRIMERA	2,73	0,13	1850	135
LABRADOR OSCURO	2,71	0,2	1460	135
MADURA GOLD	2,68	0,38	1578	104
MARINA PEARL	2,67	0,16	1840	127
MARRON BALTICO	2,69	0,14	1480	94,8
MULTICOLOR ROJO	2,67	0,22	2402	178
NEGRO ANGOLA	2,63	0,2	1262	252
NEGRO GALAXY	2,85	0,08	2070	205
NEGRO SUDAFRICA DARK	2,92	0,12	2300	220
NEGRO ZIMBABWE G.F.	3,08	0,13	2450	240
PARADISO BASH	2,65	0,26	1920	124
ROJO ALTAMIRA	2,65	0,17	2424	184
ROJO BALMORAL	2,63	0,15	1840	109
ROSA RAISA /KINAWA	2,61	0,14	1727	227
SALMÓN	2,65	0,1	2240	181
SIVAKASI	2,66	0,31	1790	133
VERDE EUCALIPTO	2,73	0,21	1920	153
VERDE GLORIA	2,85	0,09	2243	211
VERDE OLIVA	2,64	0,15	2640	170
VERDE UBATUBA	2,68	0,23	2607	134